



Z.A. de Perroix F.74290 Talloires
Tél. : 04 50 64 41 02 - Fax : 04 50 64 41 17

16 rue Bardinnet F. 75014 Paris

Tél.: 01 45 42 09 19

info@ripair.com

www.ripair.com



FICHE DE CONTROLE SIMPLE N° 15409

07/06/2010 Par : Sandra et Nadia signature:

N° client: 9063 PARATROC Michel

DESIGNATION DE LA VOILE

Marque : Apco

Modèle : Presta

Taille voile: M

Numéro de série : 783720

Couleur Intrados : bleu noir blanc

Couleur Extradados : bleu

Etat Général : Bon état

CONTROLE CALAGE

Calage Bon

CONTROLE DE POROSITE

Mesures relevées	Mini	Maxi	Etat extradados	Bon
Extradados	639	1120	Etat intrados	Bon
Intradados	236	571		

* Les mesures sont effectuées avec un porosimètre de la marque JDC Electronique

* Les seuils critiques dépendent des tissus, des modèles et ne peuvent être communiqués que par les constructeurs de parapentes.

Voilerie Reparations / Wings-Repairs

NIVEAU DE RESISTANCE DES SUSPENTES

En kg.	Minimum toléré	Résistance	
A Basse	80	156	Bon
A Inter	40	59	Bon
A Haute	60	82	Bon

* Le test est effectué sur toute la longueur de la suspente

* Le niveau de rupture est calculé en traction, sans choc, avec un capteur de force de la marque MICA

NIVEAU DE RESISTANCE DES TISSUS

Résistance des tissus Bon

* La mesure est effectuée avec un dynamomètre de la marque BETTSOMETER

Suite au contrôle nous avons effectué sur votre voile :

Remplacement des drisses de freins.

Attention dans le contrôle simple l'inspection visuelle de la voile et des suspentes n'est pas effectuée.

Attention au réglage des drisses de freins, toujours laisser une garde de 8 à 10 cm minimum.

Contrôle valable 1 an ou 100 heures d'utilisation.

Apte au vol

Inapte au vol



WARNING: VOTRE VOILE SORT D'UNE VOILERIE IL EST INDISPENSABLE D'EFFECTUER UN GONFLAGE EN PENTE ECOLE AVANT LE PREMIER VOL

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BONS VOLS