



Z.A. de Perroix F.74290 Talloires
Tél. : 04 50 64 41 02 - Fax : 04 50 64 41 17

16 rue Bardinet F. 75014 Paris
Tél.: 01 45 42 09 19
info@ripair.com
www.ripair.com

FICHE DE CONTROLE SIMPLE N° 17289

17/01/2012 Par : Jeanne Sandra *signature:*

N° client: 9063 PARATROC Michel

DESIGNATION DE LA VOILE

Marque : Niviuk *Modèle :* Hook
Taille voile: L 30 *Numéro de série :* B20087
Couleur Intrados : rouge blanc noir *Couleur Extradados :* rouge blanc noir

Etat Général : Bon état

CONTROLE CALAGE

Calage Bon

CONTROLE DE POROSITE

Mesures relevées	Mini	Maxi	Etat extradados	Bon
Extradados	129	328	Etat intrados	Bon
Intradados	141	428		

* Les mesures sont effectuées avec un porosimètre de la marque JDC Electroniqu
* Les seuils critiques dépendent des tissus, des modèles et ne peuvent être communiqués que par les constructeurs de parapentes.

Voilerie Reparations / Wings-Repairs

NIVEAU DE RESISTANCE DES SUSPENTES

En kg.	Minimum toléré	Résistance	
A Basse	90	231	Bon
A Inter			
A Haute	30	98	Bon
C Basse	70	190	Bon

* Le test est effectué sur toute la longueur de la suspente
* Le niveau de rupture est calculé en traction, sans choc, avec un capteur de force de la marque MICA

NIVEAU DE RESISTANCE DES TISSUS

Résistance des tissus Bon

* La mesure est effectuée avec un dynamomètre de la marque BETTSOMETER

Suite au contrôle nous avons effectué sur votre voile :

Remplacement des drisses de freins.

Attention dans le contrôle simple l'inspection visuelle de la voile et des suspentes n'est pas effectuée.

Contrôle valable 1 an ou 100 heures d'utilisation.

Apte au vol

Inapte au vol



WARNING: VOTRE VOILE SORT D'UNE VOILERIE IL EST INDISPENSABLE D'EFFECTUER UN GONFLAGE EN PENTE ECOLE AVANT LE PREMIER VOL

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BONS VOLS